

Besser wohnen. **AGEPAN**[®] SYSTEM

AGEPAN[®] DWD protect
DIE STABILE PLATTE FÜR DACH UND WAND.

www.agepan.de

GLUNZ

Ein Unternehmen der Gruppe
**SONAE
INDUSTRIA**

AGEPAN® DWD protect

EIGENSCHAFTEN

- Lieferbar mit stumpfer Kante und N+F-Profil
- Diffusionsoffen, winddicht und regensicher
- Optimierter innenseitiger Oberflächenschutz
- F30-B Konstruktion im AGEPAN® SYSTEM
- Effiziente, schnelle Verarbeitung und kostensparende Vorfertigung
- Umwelt- und gesundheitsverträglich, da aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz
- Gute Haftung von Klebebändern
- Notdachfunktion bis zu 8 Wochen bei freier Bewitterung
- Kein Nageldichtband lt. ZVDH erforderlich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Knick- und Kippaussteifung
- Aussteifende und mittragende Beplankung
- Statischer Einsatz nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-382
- Stabile Unterdeckplatte und zweite wasserführende Schicht
- Unterdeckplatte gem. ZVDH-Regelwerk: UDP-A



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Einheit	Wert
Zulassung		Z-9.1-382
Nenndicke	mm	16
Rohdichte	kg / m ³	565
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ_R	W / (m*K)	0,09
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ		11
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d	m	0,18
Spezifische Wärmekapazität	J / (kg*K)	2100
Formaldehyd-Emissionsklasse		E1 – formaldehydfrei verleimt
Klassifizierung des Brandverhaltens		D-s1, do
Auslieferungsfeuchte	%	9 ± 4
Längenänderung je 1% Holzfeuchteänderung	%	0,035
Empfohlene Stützweite	mm	500, 625, 833

LIEFERPROGRAMM

Eigenschaft	Einheit			
Berechnungsmaß	mm	2510 x 635	2510 x 1010	3000 x 1247
Deckmaß	mm	2500 x 625	2500 x 1000	
Kantenausführung		Nut + Feder	Nut + Feder	Standard
Deckmaß je Platte	m ²	1,56	2,5	3,74
Ca. Deckmaß je Paket	m ²	62,5	100	180
Ca. Gewicht je m ²	kg/m ²		9,04	
Ca. Gewicht je Platte	kg	14,1	22,6	33,8
Ca. Gewicht je Paket	kg	565	904	1623
Platten/Paket	St.	40	40	48

Ihr AGEPAN® SYSTEM Partner

Dieses Produkt ist Teil des AGEPAN® SYSTEM, mehr Informationen finden Sie unter www.agepan.de oder unter www.glunz.de

001707-HFP-04-DE-0512 | Alle in diesem Prospekt verwendeten Produktbezeichnungen und Namen von Unternehmen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Schutzrechtsinhaber. Reproduktion nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Glunz AG und/oder des jeweiligen Schutzrechtsinhabers. Für eventuell enthaltene Druckfehler in diesem Prospekt übernimmt die Glunz AG keine Haftung. Dieses technische Datenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt des Druckes und verliert bei Neuauflage seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit anderen Unterlagen von AGEPAN® SYSTEM. Bei der Verarbeitung sind unsere ausführlichen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Eignung der Materialien ist für den entsprechenden Einsatz zu prüfen.



AGEPAN® SYSTEM · c/o Glunz AG
Grecostraße 1 · D 49716 Meppen
Tel. +49 (0) 390 03 974 12 · Fax +49 (0) 390 03 973 30
info@agepan.de · www.agepan.de



Ein Unternehmen der Gruppe
SONE INDUSTRIA